

MDF- & HDF – Platten

Medium Density Fiberboard bzw. mitteldichte Faserplatte

Hochwertiger, homogener Holzwerkstoff. Aus feinen Holzfasern mit schadstoffarmen Leimharzen verpresst und optimal verdichtet. Analog E1, d.h. formaldehydemission kleiner als 10 mg/100 g atro Plattenmaß.
Feuchtigkeit 8% +/- 3%. Gewicht ca. 750 – 800 kg je cbm.



Am Lager: **265 x 207 cm = 5,48 qm** in den Stärken: **8 / 10 / 12 / 16 / 19 / 22 / 38 mm**

Am Lager: **280 x 207 cm = 5,80 qm** in den Stärken: **19 / 25 / 28 / 32 mm**


Stärken:	8	10	12	16	19	22	25	28	32	38
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

MDF – beidseitig *Grundierfolie* P099; Am Lager im Format: **280 x 207 cm = 5,80 qm**

Stärken:	16 mm	16 mm 410x207 cm	19 mm	19 mm 410x207cm	22 mm	25 mm
	X	X	X	X	X	X

MDF Colour BLACK FF

Die durchgefärbten und formaldehydfrei verleimten Design-Platten eröffnen neue Gestaltungsmöglichkeiten im Ladenbau, Innenausbau und Messebau. Ob klar lackiert, gewachst, furniert oder beschichtet, die profilierbaren durchgefärbten Kante setzt neue Akzente beim Design. Ideal auch für die Verwendung von Hydrolacken. PUR-verleimt - formaldehydfrei wie gewachsenes Holz.



Am Lager im Format: **262 x 207 cm = 5,42 qm**

Stärken:	16 mm	19 mm
	X	X

MDF – Platte *FORMBAR*,
(längs genutet & quer biegebar!!!)



Am Lager: **280 x 103 cm = 2,88 qm**

Stärken:	10 mm
	X

Stärken:	3 mm	5 mm
HDF Homadur roh 265 x 205 cm = 5,43 qm	X	X
HDF Homadur weiß 265 x 205 cm = 5,43 qm	X	X

Abbildungen ähnlich!